

Duplexní jakosti nerezové oceli

CZ	ASTM		Typické chemické složení, %						Svařovací pomocný materiál pokrývá elektrody EN 1600
			C	N	Cr	Ni	Mo	Ostatní	
1.4162 ¹	S32101	LDX 2101 [®]	0,03	0,22	21,5	1,5	0,3	5 Mn	LDX 2101* nebo 22 9 3 NL
1.4362	S32304	2304	0,02	0,10	23	4,8	0,3	-	2304* nebo 22 9 3 NL
1.4462	S32205 ²	2205	0,02	0,17	22	5,7	3,1	-	22 9 3 NL
1.4501	S32760	4501	0,02	0,27	25,4	6,9	3,8	W	25 9 4 NL
1.4410	S32750	SAF 2507 [®]	0,02	0,27	25	7	4	-	25 9 4 NL

¹ Označení podle seznamu ocelí „Stahl Eisen Liste“ (Registr evropských ocelí)

² Je rovněž k dispozici jako S31803.

Překlad tabulky:

Hot rolled plate (Quatro)	– Tlustý plech válcovaný za tepla (Quatro)
Hot rolled strip/sheet (CPP)	– Pás / tenký plech válcovaný za studena (CPP)
Cold rolled strip/sheet	– Pás / tenký plech válcovaný za studena
Cold rolled narrow strip	– Úzký pás válcovaný za studena
Bar	– Tyč
Rod	– Drát
Tube/pipe	– Trubky/potrubí
Fittings	– Armatury, fitinky
DUPROF™. Profiles in high strength stainless steel	– DUPROF™, profily z vysoce pevné nerezové oceli

* Označení svařování firmy Avesta

P	Hot rolled plate (Quatro)
H	Hot rolled strip/sheet (CPP)
C	Cold rolled strip/sheet
N	Cold rolled narrow strip
B	Bar
R	Rod
T	Tube/pipe
F	Fittings
D	DUPROF™, Profiles in high strength stainless steel